

# **GUROCLEAN M60G**

---

Hochwirksamer Farbentferner (Gel)

## **Informationen**

### **Anwendungsgebiet**

Graffiti-Entfernung und Reinigung von porösen und glatten gegenüber polaren Lösemitteln beständigen Untergründen ohne Farbanstrich (nicht für lösemittlempfindliche Kunststoffe) oder von Untergründen mit chemikalienresistentem Anstrich / Schutzanstrich (Anti-Graffiti-Lack). Besonders geeignet zur Entfernung von schwer löslichen Graffiti und Farbschmierereien, auch bei niedrigen Außentemperaturen. Vorzugsweise zur Behandlung glatter, senkrechter Oberflächen oder wenn bei hartnäckigen Verschmutzungen bzw. Graffiti besonders lange Einwirkzeiten erforderlich sind.

### **Eigenschaften**

Viskoser, neutraler, frostsicherer Spezialreiniger mit sehr hohem Lösungsvermögen für verschiedenste Farbsysteme. Gute Haftung verhindert schnelles Abfließen. Methylenchloridfrei! Das Produkt ist wasserlöslich, nach der Reinigung leicht zu entfernen und gut biologisch abbaubar.

### **Bestandteile**

Wirksame Bestandteile:

Über 50 %: N-Methylbutyrolactam.

Über 5 %: Dicarbonsäureester, ethoxylierter Hydroxy-Carbonsäureester.

Unter 5 %: Nichtionische Tenside, Verdicker.

Umweltbundesamt-Nr.: 37530005

### **Lieferformen**

PE-Flaschen mit 1 kg.

PE-Kanister mit 10 kg und 20 kg.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Norm kann bei uns angefordert werden.

# GUROCLEAN M60G

---

Hochwirksamer Farbfenterner (Gel)

## Anwendung

### Benutzungshinweis

Das Produkt mit Pinsel oder Rolle auftragen und etwa ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Die Reinigung ggf. mit einer Bürste mechanisch unterstützen. Danach angelöste Bestandteile mit saugfähigem Material aufnehmen oder mit möglichst heißem Wasser aus den Vertiefungen ausspülen. Nach Abtrocknen Arbeitsgang ggf. wiederholen. Reinigerreste sollten gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Lackierte Flächen (**nur auf chemikalienresistenten PU- oder Epoxy-Lacken verwenden**) erhalten nach dem Wiederaushärten des Lackes durch Aufpolieren mit handelsüblichen Mitteln aus dem Kfz-Bedarf ihren ursprünglichen Glanz zurück. Farbbehandelte Untergründe wie lackierte Flächen und Arbeitsgeräte auf ihre Verträglichkeit prüfen.

Falls farbbehandelte Untergründe unbeabsichtigt zu stark angelöst werden, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN M75G oder GUROCLEAN D60G bzw. GUROCLEAN MP60.

Entfernbarkeit von Graffiti o.ä.: **MP60 < D60 / M75 < D60G / M75G < M60 < M60G.**

Die Viskosität kann durch Verdünnen mit GUROCLEAN M60 herab gesetzt werden. Intensives Bewegen z.B. durch Rühren oder Schütteln verringert ebenfalls die Viskosität und erleichtert das Umfüllen.

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptive biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Farben- und Lackreste sind Sonderabfälle und entsprechend zu entsorgen.

### Gefahrenhinweise, Sicherheitsempfehlung

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen.