

GUROCLEAN M75G

Wasserlöslicher Graffitireiniger (Gel)

Informationen

Anwendungsgebiet

Reinigung / Graffitientfernung von porösen und glatten Oberflächen aller Art. Besonders geeignet zur Entfernung von Graffiti und Farbschmierereien. Vorzugsweise zur Behandlung glatter, senkrechter Oberflächen oder wenn bei hartnäckigen Verschmutzungen bzw. Graffiti besonders lange Einwirkzeiten erforderlich sind. Standardprodukt mit gutem Preis / Leistungsverhältnis.

Eigenschaften

Viskoser, neutraler, frostsicherer Spezialreiniger mit gutem Lösungsvermögen für verschiedenste Farbsysteme. Gute Haftung verhindert schnelles Ablaufen. Methylenchloridfrei! Das Produkt ist wasserlöslich, nach der Reinigung leicht zu entfernen und gut biologisch abbaubar.

Bestandteile

Wirksame Bestandteile:

Über 50 %: N-Methybutyrolactam.

Über 5 %: Dicarbonsäureester.

Unter 5 %: Nichtionische Tenside, Verdicker.

Umweltbundesamt-Nr.: 37530002

Lieferformen

PE-Flaschen mit 1 kg.

PE-Kanister mit 10 kg und 20 kg.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Norm kann bei uns angefordert werden.

GUROCLEAN M75G

Wasserlöslicher Graffitireiniger (Gel)

Anwendung

Benutzungshinweis

Das Produkt mit Pinsel oder Rolle auftragen und etwa ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Die Reinigung ggf. mit einer Bürste mechanisch unterstützen. Danach angelöste Bestandteile mit saugfähigem Material aufnehmen oder mit möglichst heißem Wasser aus den Vertiefungen ausspülen. Nach Abtrocknen Arbeitsgang ggf. wiederholen. Reinigerreste sollten gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Lackierte Flächen erhalten nach dem Wiederaushärten des Lackes durch Aufpolieren mit handelsüblichen Mitteln aus dem Kfz-Bedarf ihren ursprünglichen Glanz zurück. Farbbehandelte Untergründe wie lackierte Flächen und Arbeitsgeräte auf ihre Verträglichkeit prüfen.

Falls farbbehandelte Untergründe unbeabsichtigt zu stark angelöst werden, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN MP60. Andererseits weisen die Produkte GUROCLEAN M60 / M60G eine noch bessere Lösekraft auf.

Entfernbarkeit von Graffiti o.ä.: **MP60 < D60 / M75 < D60G / M75G < M60 < M60G.**

Die Viskosität kann durch Verdünnen mit GUROCLEAN M75 herab gesetzt werden. Intensives Bewegen z.B. durch Rühren oder Schütteln verringert ebenfalls die Viskosität und erleichtert das Umfüllen.

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptive biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Farben- und Lackreste sind Sonderabfälle und entsprechend zu entsorgen.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsempfehlung

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen.

Druck: 08.02.2008